



Botticino

Marmur

Arkusze danych

MIEJSCE WYDOBYCIA	Brescia, Italia
CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU	Beżowy marmur z białymi żyłkami w kolorze kości słoniowej, strukturalnie zwarty i trwały, nadaje się zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego.
WYMIARY PŁYTY	Zmienna w zależności od dostępności
EWENTUALNE OGRANICZENIA	W celu właściwej konserwacji materiału nie zaleca się rozlewania substancji kwasowych, które mogłyby uszkodzić powierzchnię. Zaleca się stosowanie delikatnych środków czyszczących bez rozcieńczalników i substancji żrących.
PROCES PRODUKCJI	Cięcie blokowe - polerowanie Obróbka hydrofobowa na żądanie
STANDARDOWE WYKOŃCZENIE	Błyszczący blat
DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA	Polerowany i szlifowany blat

Właściwości fizyko-mechaniczne

GĘSTOŚĆ NASYPOWA	2680 kg / m ³
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE	170 kg/cm ²
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE	2180 kg/cm ²
ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE	0.68 mm
WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ	0,0045 mm/m °c
WSPÓŁCZYNNIK PRZYCZEPNOŚCI I TARCIA	0,19 %

Dane techniczne kamienioliomów mogą zawierać nieścisłości lub być niekompletne i dlatego należy je traktować wyłącznie jako orientacyjne. TERZI SERVICE SRL nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.