



Pietra Serena

Marmur

Arkusze danych

MIEJSCE WYDOBYCIA	Toscana
CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU	Piaskowiec o szarej barwie. Może mieć ciemniejsze szare żyły
WYMIARY PŁYTY	290 x 180 cm
EWENTUALNE OGRANICZENIA	W celu właściwej konserwacji materiału nie zaleca się rozlewania substancji kwasowych, które mogłyby uszkodzić powierzchnię. Zaleca się stosowanie delikatnych środków czyszczących bez rozcieńczalników i substancji żrących.
PROCES PRODUKCJI	Cięcie blokowe - polerowanie Obróbka hydrofobowa na żądanie
STANDARDOWE WYKOŃCZENIE	połysk top
DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA	Błyszczące wykończenie nie jest możliwe ze względu na właściwości materiału

Właściwości fizyko-mechaniczne

GĘSTOŚĆ NASYPOWA	2560 kg / m ³
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE	17.0 MPa
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE	114.55 MPa
ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE	17.1 mm
WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ	8.9%
WSPÓŁCZYNNIK PRZYCZEPNOŚCI I TARCIA	1.9 %

Dane techniczne kamieniopolów mogą zawierać nieścisłości lub być niekompletne i dlatego należy je traktować wyłącznie jako orientacyjne. TERZI SERVICE SRL nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.