



# Verde Guatemala

Marmur

## Arkusz danych

MIEJSCE WYDOBYCIA	Italia
CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU	Marmur o różnych odcieniach, w którym na przemian występują jasnozielone, ciemne, prawie czarne obszary oraz jaśniejsze obszary w kolorze ochry i bieli.
WYMIARY PŁYTY	Zmienna w zależności od dostępności
EWENTUALNE OGRANICZENIA	W celu właściwej konserwacji materiału nie zaleca się rozlewania substancji kwasowych, które mogłyby uszkodzić powierzchnię. Zaleca się stosowanie delikatnych środków czyszczących bez rozcieńczalników i substancji żrących.
PROCES PRODUKCJI	Cięcie blokowe - polerowanie Obróbka hydrofobowa na żądanie
STANDARDOWE WYKOŃCZENIE	Polerowana blat
DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA	Polerowany i szlifowany blat

## Właściwości fizyko-mechaniczne

GĘSTOŚĆ NASYPOWA	2705 kg/m <sup>3</sup>
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE	230 kg/cm <sup>2</sup>
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE	2040 kg/cm <sup>2</sup>
ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE	2,20 mm
WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ	0,0069 mm/m °c
WSPÓŁCZYNNIK PRZYCZEPNOŚCI I TARCIA	0,62 %

Dane techniczne kamieniolorów mogą zawierać nieścisłości lub być niekompletne i dlatego należy je traktować wyłącznie jako orientacyjne. TERZI SERVICE SRL nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.