



Atlas Plan - Calacatta Extra

Spiek

Arkusz danych

MIEJSCE WYDOBYCIA	Italia
CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU	Blask i wysoka odporność oraz kolor przypominający luksus perłowego onyksu.
WYMIARY PŁYTY	160x320 cm
EWENTUALNE OGRANICZENIA	W celu właściwej konserwacji materiału nie zaleca się rozlewania substancji kwasowych, które mogłyby uszkodzić powierzchnię. Zaleca się stosowanie delikatnych środków czyszczących bez rozcieńczalników i substancji żrących.
PROCES PRODUKCJI	Cięcie blokowe - polerowanie Obróbka hydrofobowa na żądanie
STANDARDOWE WYKOŃCZENIE	połysk top
DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA	Polerowany połysk blat

Właściwości fizyko-mechaniczne

ODPORNOŚĆ NA GŁĘBOKIE ŚCIERANIE	< 175 mm
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE	$R \geq 45 \text{ N/mm}$
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE	$S \geq 3500 \text{ N}$
ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE	-
WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ	$\leq 7 \text{ MK-1}$
WSPÓŁCZYNNIK PRZYCZEPNOŚCI I TARCIA	-

Dane techniczne kamieniolorów mogą zawierać nieścisłości lub być niekompletne i dlatego należy je traktować wyłącznie jako orientacyjne. TERZI SERVICE SRL nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.